

Fugenimprägnierung



# Joint Protection Fugenschutz

Öl-Wachsimprägnierung mit sehr hohem Schutz für Kanten

## Anwendungsbereiche:

Öl-Wachsemulsion zum Imprägnieren und Schützen der Fugen und Kanten.

Geeignet u. a. für die Oberflächenimprägnierung von:

- versiegelten Mehrschichtparkettböden
- Laminat



## Produktvorteile / Eigenschaften:

Imprägnierung auf Öl-Wachs-Basis, die durch einen Schutzfilm an den Kanten und Fugen das Eindringen von Feuchtigkeit minimiert und dadurch die Lebensdauer des Bodens verlängert.

- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzutragen
- Kantenschutz
- Strapazierfähig

## Technische Daten:

Gebindeart:	Blechflasche
Liefergrößen:	0,75 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Farbe:	weiß
Verbrauch:	ca. 10 – 20 ml/m <sup>2</sup>

# Joint Protection Fugenschutz

## Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger vom Schmutz, Staub, Fett, Öl oder Wachs befreien.

## Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Nach der Neuverlegung von Fertigparkett und Laminat, ca. 10 – 20 ml/m<sup>2</sup> Pallmann Fugenimprägnierung mit der Kunststoffspachtel so dünn wie möglich auftragen.
3. Bei größeren Flächen in Abschnitten von ca. 15 – 20 m<sup>2</sup> auftragen.
4. Auf der Oberfläche keinen Überschuss zurücklassen.
5. Dann mit einer Einscheibmaschine und einem weißen Pad gleichmäßig polieren. Bei empfindlichen Holzarten einen weichen Lappen einsetzen.
6. Begehbar nach 24 Stunden.
7. Frühestens nach 3 Tagen die Unterhaltspflege auftragen. Hierfür empfehlen wir Pallmann Finish Care Stop/Wischpflege Spezial. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

## Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35 % und < 65%. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Frisch imprägnierte Flächen dürfen frühestens nach 3 Tagen mit Teppichen oder anderen Bodenbelägen bedeckt bzw. mit schweren Gegenständen belasten. Regelmäßig mit Pallmann Finish Care Stop/Wischpflege Spezial eingepflegt, wird die Optik des Bodens verbessert und die Lebensdauer der imprägnierten Fugen erhöht.

## Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE Ö 60 – Stark lösemittelhaltig. Gefahrenklasse A III nach VbF. Kennzeichnung Xn: „gesundheitsschädlich“. Lösemitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Bei und nach der Verarbeitung gut lüften. Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern, deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u.ä. außer Betrieb setzen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe verwenden. **Zu beachten sind u.a.:** Vorschriften der VbF, GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für GISCODE Ö 60.

## Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, tropffreie Kunststoff- oder Eisenmetallgebände sind recyclingfähig [DSD]. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegetechniken der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

04.08/leR

Pallmann | A Brand of UFLOR Systems

D | JP Coatings GmbH  
Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg  
Telefon +49 (0)931 27964-0  
Telefax +49 (0)931 27964-50  
E-Mail [info@pallmann.net](mailto:info@pallmann.net)  
Internet [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net)

CH | Uzin Tyro AG  
Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs  
Telefon +41 (0)416 244888  
Telefax +41 (0)416 244889  
E-mail [info@ufloor-systems.ch](mailto:info@ufloor-systems.ch)  
Internet [www.ufloor-systems.ch](http://www.ufloor-systems.ch)

